MasterLine®

Продуктова Информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отлична адхезия към повечето строителни материали;
- За употреба до от + 5 до 30 °C
- Отлично запълващи качества
- Устойчива на стареене
- Отлична топло- и шумоизолация
- Може да се боядисва и изрязва



Master Foam Gun

пистолетна полиуретанова пяна

ОПИСАНИЕ

Master Foam Gun – еднокомпонентна пистолетна полиуретанова пяна, втвърдяваща се от влагата във въздуха. Специално разработена за употреба с пистолет. Подходяща за работа при температура от + 5 до 30 °C.

УПОТРЕБА

- Запълване на отвори, цепнатини, кухини в различни строителни материали и конструкции
- Запълване на празнини и пространства между различни строителни материали, с цел увеличаване на изолационните характеристики на конструкцията
- Като помощ при механичното фиксиране на врати и прозорци по време на монтажа им
- За изолиране и укрепване на тръби при прехода им през зидарията, тухли и стени.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Master Foam Gun има много добра адхезия към повечето строителни материали като дърво, бетон, тухли, гипсокартон, газобетон, топлоизолационни плоскости, като изключения правят гладки повърхности като полиетилен, PTFE /тефлон/, силикони, както и зацапани с масло, грес и други подобни повърхности.
Продуктът е с нормално разширение, като консистенцията е такава, че позволява много прецизно дозиране.

Master Foam Gun може да бъде **прилагана** при температури от от 5 до 30°C. Времето за пълното втвърдяване е до 24 часа и зависи от температурата и влажността на околната среда. Веднъж втвърдена, пяната може да се реже, заглажда, боядисва, или да се постави друго покритие върху нея.

Master Foam Gun е термично стабилана при температура от –30C до +80°C. Втвърдената пяна има дългогодишен живот, с изключения на условия при които е подложена на действие на УВ лъчи. За предпазване от разрушаване винаги покривайте или боядисвайте пяната по подходящ начин с цел превенция на разрушаване от УВ лъчи.

Характеристика	Единица	
Плътност:	23±3 Kg/m^3	(DIN 53420)
Запалимост:	B-3	(DIN 4102)
Якост при разтягане:	9 N/cm^2	(DIN 53571)
Сила на срязване:	5 N/cm^2	(DIN 53427)
Съхранение при °t:	мин. 5 °C	
Време на втвърдяване:	apprгox 10 мин	
Готова за рязане:	15-30 минути	
Време на пълно втвърдяване:	5-8 часа	
Срок на годност	12 месеца	
Обем	40-45 литра (750 ml)	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

Преди нанасяне на пяната се уверете, че повърхностите са здрави, чисти, обезмаслени и обезпрашени. За ускоряване на процеса на втвърдяване повърхността може да се навлажни леко с вода /спрей/, но не бива да бъде обилно мокра!
Препоръчително е съседните повърхности да бъдат покрити с хартия, тиксо или друг материал който да ги предпази от зацапване с пяна. При работа използвайте винаги предпазни очила и ръкавици, осигурете добра вентилация в затворено помещение.

НАЧИН НА РАБОТА

Разклатете флакона енергично в продължение на 30 секунди. Завийте пистолета на резбата на адаптера на флакона. По време на употреба флаконът трябва да е обърнат с вентила надолу. След всяко прекъсване на работа разклатете флакона отново за 30 секунди. Не препълвайте кухината или отвора, тъй като пяната се разширява при полагане. В случай, че кухината е по голяма от 3x3 см. нанесете пяната в два или повече слоя, като оставите всеки предшестващ слой да се втвърди. При нужда от прекъсване на работата до 48 часа оставете пистолета завит на адаптера на флакона. При изпразване на флакона веднага отвийте пистолета и го завийте на друг флакон. При по-продължителен период на спиране на работа отвийте флакона от пистолета и почистете веднага с **Master PU Gun Cleaner.** Засъхналата пяна може да се почисти/отстрани само по механичен път. При много ниски температури е нормално пяната да образува кожа и да втвърди по-бавно. Никога не опитвайте по някакъв начин да загрявате вече екструдираната /изпръсканата/ пяна! По-бавното втвърдяване не се отразява на качествените показатели на пяната.

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Съхранявайте флаконите в изправено положение, с вентила нагоре. Съхранявайте на сухо и защитено от преки слънчеви лъчи помещение.
Срок на годност: 12 месеца
Високите температури в складовото помещение намаляват срока на годност на продукта

ОПАКОВКА

Флакони от 750 мл.
12 броя в кашон.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Листите за безопасност на продукта са достъпни при поискване от Провентусс България ООД. Те се предоставят на клиента с цел неговото запознаване с правилната и безопасна употреба на продукта, съхранението му и възможните рискове при употреба. Информацията в листите за безопасност може да бъде изискана съгласно местните нормативни актове в областта на безопасността и здравето. Листите за безопасност се обновяват своевременно при настъпили промени, което означава, че клиента трбява да изисква винаги последните версии преди започване на работа с продукта.
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА В БЛИЗОСТ ДО ОТКРИТ ПЛАМЪК!
Спазвайте препоръките в Листите за безопасност и етикета на продукта!

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ – МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

Информацията съдържаща се в този документ се предлага с добро намерение и се счита за точна. Така или иначе, поради факта, че употребата на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация, не трябва да замества тестовете които всеки клиент трябва да проведе за да се увери в годността на продукта за даденото приложение. Гаранцията на продавача е, че продукта отговаря на търговската спецификация валидна в момента на доставката. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираното. Продавачът отказва всякаква изразена или подразбираща се гаранция за пригодноста на продукта за специфична употреба или търговска дейност. Докато Продавачът не Ви осигури определено, надлежно подписно потвърждение за пригодността за дадена употреба, той отхвърля всякаква отговорност за случайни или произтичащи от тази употреба щети. Препоръките за употреба няма да се разглеждат като подбуда за нарушаване на патентни права.